

WFix Hartwachsöl

PRODUKTINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE/ REINIGUNG

- Vor Verarbeitung homogen aufrühren
- Dieses Produkt unterliegt der Selbstentzündungsgefahr!
- Nicht mit CN-haltigen Lacken am gleichen Spritzstand verarbeiten.
- Feignetem Reinigungsmittel (z.B. Wasser, organischen Lösemitteln, etc.) zu reinigen. Spülreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Gebinde sind dem Recycling zuzuführen.
- Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen. WGK: 1
- Die mit dem Produkt verunreinigten Materialien wie Putzlappen, Schutzbekleidung und insbesondere Spritzstäube können sich selbstentzünden und sollten spätestens am Ende eines jeden Arbeitstages, in einem Metallbehälter, mit Wasser bedeckt, im Freien, über Nacht, gelagert werden. Nach Aushärtung am nächsten Tag entsorgen.
- Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen auf Originaluntergründen durchführen.
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit und ausreichende Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen führen zu einer Beschleunigung, tiefere Temperaturen zu einer Verzögerung der Trocknung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universell einsetzbares und hochwertiges Hartwachsöl auf Basis von modifizierten Naturharzen und Wachsen. Das Produkt bildet einen griffigen und strapazierfähigen Schutzfilm sowie eine wasserabweisende und antistatische Oberfläche. **Frei von Formaldehyd.** Sehr gut geeignet für den Einsatz bei Möbel, Türen, Paneele und Fußböden.

VERARBEITUNG

Zum Streichen mit Pinsel und Rolle (nicht fuselnden Kurzhaarrollen) geeignet. Auch Applikationsverfahren, Becherpistole (Druckluft-spritzen), Airless Spritzen, Airmix Spritzen.

TROCKNUNG

Staubtrocken (min.): PM 30
Griffest (min.): 120
Schleifbar (Std.): 4
Stapelfähig (Std.): 12

PFLEGEHINWEIS

Geölte und gewachste Oberflächen bedürfen einer besonderen Pflege. Reinigen mit Besen, Mop oder Staubsauger, wischen nur nebelfeucht. Durch wiederholtes Nachwachsen wird eine natürliche Oberfläche strapazierfähiger. Beim Auftrag mit Walzen müssen diese öl- und aliphatenbeständig sein!

LAGERUNG/TRANSPORT

Lagerfähigkeit: In geschlossenen Originalgebinden trocken und kühl gelagert, 9 Monate.
Lager-/ Transportbedingung max. 40 °C.
Behälter an einem gut gelüfteten Bereich aufbewahren.

SICHERHEITSKENNDATEN

Informationen zu Gefahrenhinweisen und Sicherheitsratschlägen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt auf unserer Internetseite.

TECHNISCHE DATEN

Lieferviskosität 50-60 s / 4 mm bei 20 °C, in Anlehnung an DIN 53211.
Nicht flüchtiger Anteil 45 Gew-% +2 %, Dichte 0,90 +- 0,1 g/ml bei 20°C, Verdünner 7974-0020

PRÜFNORMEN

- DIN 68861 Teil 1B- Verhalten bei chemischer Beanspruchung
- DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit



EIN PROJECT
WZW werkzeugwelten GmbH

